

línea Morteros proyectables



Contrapiso monolítico nivelante

El CONTRAPISO MONOLÍTICO NIVELANTE PREMECOL es un producto listo para usar (en espesores de 2 a 12 cm) en forma manual o con máquina revocadora tipo proyectable bajo solados tanto sobre terreno natural como sobre losas de hormigón armado resolviendo en una sola aplicación la ejecución del contrapiso de relleno y la carpeta nivelante. Su formulación permite obtener en una sola aplicación una superficie apta para la colocación de todo tipo de revestimiento (cerámica, porcellanato, madera, alfombra, etc)

Presentación	envases de papel de 30 kg
Ambiente	interior y exterior
Espesor de aplicac.	20/120 mm
Soporte	terreno natural, losas de hormigón, contrapisos de hormigón pobre, hormigón celular.
Acabado	fratasado

Datos técnicos

- **Conforme a I.R.A.M 1854:2007:** si
- **Temperatura de aplicación:** entre 5 °C y 35 °C (fuera de este rango consultar a nuestro departamento técnico)
- **Espesor máximo:** 120 mm
- **Color:** gris
- **Granulometría:** <2,4 mm
- **Densidad aparente del polvo:** 1500 kg/m³
- **Densidad aparente de la mezcla húmeda:** 1800 kg/m³
- **Agua de amasado:** 25 a 30 %
- **Resistencia a la compresión:** 70 kg/cm²
- **Tiempo de trabajo:** 30 min
- **Consumo aproximado:** 1500 kg/m³

Campos de aplicación

Es un mortero para ejecutar contrapisos de relleno y carpetas niveladoras en un solo paso (2 a 12 cm de espesor) listo para usar bajo solados tanto sobre terreno natural como sobre losas de hormigón armado, en hormigones de pendiente en azoteas y balcones. ES APTO PARA UTILIZAR SOBRE LOSAS CON CALEFACCIÓN RADIANTE.

Composición

Cemento CP 40, cal hidratada con alto contenido de óxido de calcio, áridos silíceos de granulometría compensada, hidrofugantes y aditivos mejoradores de las prestaciones y la trabajabilidad.

Soporte

Los soportes deben estar libres de polvo, aceites grasas, líquidos desencofrante o cualquier sustancia antiadherente. Es conveniente mojar el sustrato con abundante agua, en sucesivas etapas para evitar un secado acelerado que generaría fisuras por contracción de secado violento. En el caso de que el relleno se encuentre atravesado por cañerías es conveniente cubrirlos con una red de seguridad y protección. Colocar en el perímetro del local y alrededor de columnas y tabiques juntas de dilatación de EPS de 10 mm como así también respetar las juntas de dilatación estructurales.

Preparado de la mezcla y colocación

Manual: Utilizar 7 o 8 lts de agua por cada bolsa de 30 kgs de Premecol Contrapiso Monolítico Nivelante, mezclar hasta conseguir una pasta homogénea y sin grumos. Extender el material con cuchara de albañil y nivelar con la ayuda de una regla de aluminio. Luego del tirado, si se desea un mejor acabado superficial, terminar con fratás de madera.

Proyectable: Se puede aplicar con máquina de proyección de revoques como la Putzmeister MP 25 Mixit, Putzmeister 55 EVTm, Putzmeister SP 11 o similares con caudales que van de 1m³/h a 5m³/h. Hasta 300 mts de distancia y 60 mts de altura dependiendo de la máquina a utilizar. Luego del tirado, si se desea un mejor acabado superficial, terminar con fratás de madera.

Precauciones

- No aplicar sobre losas de hormigón armado que no hayan fraguado completamente.
 - No aplicar sobre superficies flexibles.
 - No aplicar sobre superficies pintadas.
 - No aplicar con temperaturas inferiores a los 5 °C o superiores a los 30 °C.
 - No aplicar con otras condiciones climáticas adversas como demasiada humedad ambiente, riesgo de lluvias o heladas o exposición directa al sol.
 - No agregar arena, cal, cemento ni cualquier otro producto que modifique la formulación original.
 - No agregar agua adicional si el producto queda seco en el balde de albañil luego del amasado inicial.
 - Evitar respirar el polvo y el contacto del mismo con la piel y los ojos.
- NO APLICAR SI EN EL SUSTRATO SE ENCONTRASEN GRUMOS O PARTÍCULAS DE CAL MAL HIDRATADA YA QUE ESTAS PRODUCIRÍAN "AMPOLLAS" SOBRE LA SUPERFICIE DE REVOQUE FINO A LA CAL

Nota: resultados obtenidos en laboratorios bajo condiciones ambientales estandar.

Esta información ha sido recopilada de acuerdo a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones no implican garantía alguna ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control. Es responsabilidad del consumidor que el producto es el adecuado para el uso que desea darle.

Almacenamiento

En envase original cerrado y protegido de la humedad: 1 año.